

ENDUITS

Enduit de lissage

Intérieur



DÉFINITION

- Enduit de finition en poudre, pour le lissage et le glaçage des surfaces

DESTINATION

- Pour travaux de finition intérieure sur murs et plafonds
- S'adapte à la plupart des fonds (plaques de carreaux de plâtre, enduits, béton, ciment, anciennes peintures) et tolère des supports légèrement irréguliers

PROPRIÉTÉ

- A base de plâtre, carbonate de calcium, résine dispersable, agent de rhéologie et adjuvants
- Idéal avant : peinture, toile de verre, papier peint, revêtement mural
- Facile d'emploi
- Blanc

MODE D'EMPLOI

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre +8°C et +35°C

L'application doit se faire en couche pelliculaire

PRÉPARATION DU SUPPORT :

- Gratter ou poncer les anciennes peintures avant l'application
- Le produit est conforme au DTU 59-1
- Le support doit être dur, sec, propre, dépoussiéré, compact et exempt de toute trace d'agent séparateur
- Sur support trop irrégulier, appliquer au préalable un enduit de dégrossissement

PRÉPARATION DU PRODUIT :

- Saupoudrer lentement environ 3 volumes de poudre dans 1 volume d'eau
- Mélanger puis laisser reposer l'enduit 15 minutes avant application

APPLICATION :

- Appliquer à l'aide d'une lisseuse, d'une lame à enduire ou d'un couteau à enduire
- Laisser durcir et égrenaer les imperfections avant de poncer si nécessaire

NETTOYAGE DU MATÉRIEL :

Nettoyer les taches fraîches et le matériel à l'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ RENDEMENT :

Environ 250 à 400 g/m²

■ CONSERVATION ET STOCKAGE :

9 mois à l'abri de l'humidité en conditionnement d'origine non entamé

■ TEMPS DE SÉCHAGE :

De 3 à 6 heures en fonction des conditions ambiantes, de la nature du support et de l'épaisseur d'enduit déposé

■ CLASSIFICATION :

- AFNOR : NF T 36.005 / Famille III - Classe 3
- Adhérence : conforme à la NF T 30.608

■ DURÉE D'UTILISATION :

Après préparation, la pâte obtenue doit être employée sous 8 à 10 heures

■ LIEU DE FABRICATION :

France

CONDITIONNEMENT

Conditionnement	Gencod	Référence
Sac de 5 kg	3479271068557	PROGOLD 079
Sac de 25 kg	3479271068540	PROGOLD 078